



19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

12 **Offenlegungsschrift**  
10 **DE 101 39 132 A 1**

51 Int. Cl. 7:  
**C 08 G 77/38**  
C 08 L 83/10  
C 08 L 101/10

21 Aktenzeichen: 101 39 132.3  
22 Anmeldetag: 9. 8. 2001  
43 Offenlegungstag: 27. 2. 2003

DE 101 39 132 A 1

71 Anmelder:  
Consortium für elektrochemische Industrie GmbH,  
81379 München, DE

74 Vertreter:  
Franke, E., Dr., 81737 München

72 Erfinder:  
Schindler, Wolfram, Dipl.-Chem. Dr., 82008  
Unterhaching, DE; Bauer, Andreas, Dipl.-Chem. Dr.,  
81371 München, DE; Stanjek, Volker, Dipl.-Chem.  
Dr., 81479 München, DE; Pachaly, Bernd,  
Dipl.-Chem. Dr., 84561 Mehring, DE

56 Entgegenhaltungen:  
US 52 54 657 A  
CA 1988, Bd. 109, Ref. 109:130628 (JP 63-83166 A);  
DERWENT 1988, Ref. 88-142747/21 (JP 63-83167 A);  
DERWENT 1992, Ref. 91-355597/49 Hochmolekular-  
bericht 1968, Ref. H. 9449/68;  
CA 1997, Bd. 127, Ref. 127:249426;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Alkoxyvernetzende einkomponentige feuchtigkeitshärtende Massen

57 Gegenstand der Erfindung sind alkoxyvernetzende einkomponentige Massen, die  
(A) alkoxyasilanterminiertes Polymer mit Endgruppen der allgemeinen Formel (1)  
- A-Si(R)<sub>a</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub>  
und  
(B) Silan, das ausgewählt wird aus Silanen der allgemeinen Formeln (2) bis (4)  
X-CH<sub>2</sub>-Si(R)<sub>a</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub> (2)  
R''N[CH<sub>2</sub>-Si(R)<sub>a</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub>]<sub>2</sub> (3)  
N[CH<sub>2</sub>-Si(R)<sub>a</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub>]<sub>3</sub> (4)  
enthalten, wobei  
A ein zweibindiger gegebenenfalls halogensubstituierter Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen,  
R eine Methoxy- oder Ethoxygruppe,  
X eine Gruppe R''O-, R''NH- oder Halogen,  
R'' Wasserstoff, einen gegebenenfalls halogensubstituierten cyclischen, linearen oder verzweigten C<sub>1-18</sub>-Alkyl- oder C<sub>6-18</sub>-Arylrest oder ein Rest R'-O-CO- oder R'-NH-CO-,  
R' einen gegebenenfalls halogensubstituierten C<sub>1-8</sub>-Kohlenwasserstoffrest und  
a eine ganze Zahl von 1 bis 3 bedeuten.

DE 101 39 132 A 1

[0001] Die Erfindung betrifft alkoxyvernetzende einkomponentige Dichtstoffmassen auf Basis Alkoxyorganosilan-terminierten Polymeren mit hervorragender Lagerstabilität und Härtingscharakteristik.

5 [0002] Organische Polymere mit Silanendgruppen in Form von einkomponentigen mit Luftfeuchtigkeit aushärtenden Massen (RTV-1) sind bekannt und werden vielfach zur Herstellung von elastischen Dicht- und Klebstoffen verwendet. Derartige Polymere können aus unterschiedlichen Bausteinen aufgebaut sein. Üblicherweise sind dies Polyurethane, Polyether, Polyester, Polyacrylate, Polyvinylester, Ethylen-Olefinopolymere, Styrol-Butadiencopolymere oder Polyolefine. Es ist bekannt, dass zur Stabilisierung bei der Verarbeitung und Lagerung der Compounds diesen einkomponentigen  
10 Massen niedermolekulare Verbindungen zugesetzt werden, die über hydrolysierbare Gruppen verfügen, die eine höhere Reaktivität gegenüber Wasser als die silanterminierten Polymere haben. Die Menge an zugesetzten Wasserfängern richtet sich nach dem Wassergehalt der Bestandteile der Rezeptur und nach den gewünschten Lagerstabilitäten und Verarbeitungszeiten. Meist sind dies organofunktionelle Silane, wobei der organische Rest vielfach ausschlaggebend für die Reaktivität ist. Beispiele für solche Silane sind Vinyltrimethoxysilan, Alkylaminopropyltrimethoxysilane aber auch beispielsweise unter Bildung von Ammoniak wasserbindende Silane wie Hexamethyldisilazan.

15 [0003] Meist werden für die Endterminierung substituierte Propyltrimethoxysilane eingesetzt, da sie in der Regel günstig verfügbar sind und in den Massen eine sehr gute Reaktivität aufweisen. Allerdings sind diese Polymere, bedingt durch die hohe Reaktivität auch problematisch hinsichtlich der Verarbeitung, z. B. bei der Einarbeitung von wasserhaltigen Füllstoffen oder auch Additiven, die die Reaktivität weiter erhöhen, ferner sind die Lagerstabilitäten vielfach unzureichend.

20 [0004] Beispielsweise kann der Zusatz von größeren Mengen an Aminosilanen als Haftvermittler die Lagerstabilität stark verringern. Die Massen müssen meist über weitere Zusatzkomponenten, wie beispielsweise die in DE-A-199 23 300 beschriebenen Phosphorsäureester, stabilisiert werden, um die Katalysatoraktivität zu moderieren. Auch der Zusatz von Standard-Wasserfängern wie Vinyltrimethoxysilan ist nur bedingt geeignet um die Massen zu stabilisieren.

25 [0005] Analog zu den bereits oben beschriebenen organischen Polymeren sind auch Polydiorganosiloxane mit hohen Reaktivitäten bekannt. In US-A-5254657 werden feuchtigkeitshärtende Massen auf Silicon-Basis beschrieben, bei denen die vernetzbaren Silaneinheiten analog zu den organischen Polymeren über die Umsetzung eines Aminosilicons mit einem Isocyanatoalkylalkoxysilan hergestellt werden. Auch diese zeigen aufgrund der hohen Reaktivität der Silanendgruppen eine problematische Lagerstabilität.

30 [0006] Gegenstand der Erfindung sind alkoxyvernetzende einkomponentige Massen, die


(A) alkoxyorganosilanterminiertes Polymer mit Endgruppen der allgemeinen Formel (1)




35

und

(B) Silan, das ausgewählt wird aus Silanen der allgemeinen Formeln (2) bis (4)



40



45

enthalten, wobei

A ein zweibindiger gegebenenfalls halogensubstituierter Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen,

R eine Methoxy- oder Ethoxygruppe,

X eine Gruppe R'O-, R''NH- oder Halogen,

50 R'' Wasserstoff, einen gegebenenfalls halogensubstituierten cyclischen, linearen oder verzweigten C<sub>1-18</sub>-Alkyl- oder C<sub>6-18</sub>-Arylrest, oder ein Rest R'-O-CO- oder R'-NH-CO-,

R' einen gegebenenfalls halogensubstituierten C<sub>1-8</sub>-Kohlenwasserstoffrest und

a eine ganze Zahl von 1 bis 3 bedeuten.

[0007] Die Massen auf Basis Alkoxyorganosilan-terminierter Polymere (A) weisen eine ausgezeichnete Lagerstabilität und Härtingscharakteristik auf. Es hat sich nämlich gezeigt, dass der Zusatz von Silanen der allgemeinen Formeln (2) bis (4) zu Polymeren (A) geeignet ist, derartige Massen mit einer verbesserten Lagerstabilität herzustellen, ohne einen negativen Einfluss auf die Härtungskinetik und die Durchhärtung der Materialien zu haben. Im Gegensatz zu den bisherigen Zusammensetzungen sind aufgrund der sehr hohen Reaktivität der Silane der allgemeinen Formel (2) bis (4) die Massen hinsichtlich der Verarbeitung ausreichend lange verarbeitbar ohne zu gelieren. Dabei kann die Verarbeitungszeit durch die zugesetzte Silanmenge eingestellt werden. Dadurch dass die Silane der allgemeinen Formel (2) bis (4) aber eine hinreichend hohe Reaktivität zeigen, sind die Hautbildungs- und Durchhärtungszeiten nur wenig abhängig von der Silanmenge. Damit können Massen hergestellt werden, die sehr gut gegen größere Wassermengen, welche z. B. aus den Füllstoffen bei der Lagerung austreten, stabilisiert sind, ohne die Härtingscharakteristik zu verschlechtern.

60 [0008] Die Herstellung von unterschiedlichen silanterminierten Polymeren (A) ist beispielsweise in US-A-3971751, EP-A-70475, DE-A-198 49 817, US-A-6124387 oder US-A-5990257 beschrieben. Unterschiedliche Produkte sind kommerziell verfügbar, wie MS-Polymer S203H und S303H (von Kaneka Corp.), Desmoseal® LS 2237 (Bayer AG), Polymer ST50 (Hanse-Chemie GmbH), Excestar® S2410 und S2420 (Asahi Glass), Permapol® MS (Courtaulds Coatings Inc.) oder WSP 725-80 (Witton Chemical Co.). Daneben sind auch weitere silanterminierte Polymere (A) mit organi-

schen Polymergrundgerüst einsetzbar.

[0009] Die Polymere (A) enthalten vorzugsweise ein Grundgerüst aus Polyurethan, Polyether, Polyester, Polyacrylat, Polyvinylester, Ethylen-Olefinocopolymer, Styrol-Butadienocopolymer oder Polyolefin. Besonders bevorzugt sind Polyether, Polyester, Polyurethane mit Molmassen  $M_n$  von 5000–50 000, insbesondere 10 000–25 000. Die Viskositäten der Polymere (A) liegen vorzugsweise bei maximal 200 Pa · s, insbesondere maximal 100 Pa · s.

[0010] In den vorstehenden allgemeinen Formeln (1) bis (4) bedeuten bevorzugt:

R" Wasserstoff, einen cyclischen oder linearen  $C_{1-6}$ -Alkyl- oder  $C_{6-10}$ -Arylrest, speziell Butyl, Cyclohexyl oder Phenyl, R' einen  $C_{1-4}$ -Alkyl- oder Phenylrest, speziell Methyl oder Ethyl,


A einen verzweigten oder linearen  $C_{1-6}$ -Alkylrest, insbesondere eine Methylen oder eine Trimethylengruppe,

a die Werte 2 oder 3.


[0011] Zur Herstellung der silanterminierten Polymere (A) sind eine Vielzahl von Möglichkeiten bekannt, insbesondere:

- Copolymerisation von ungesättigten Monomeren mit solchen, die z. B. Alkoxysilylgruppen, wie Vinyltrimethoxysilan aufweisen.
- Aufpfropfung von ungesättigten Monomeren wie Vinyltrimethoxysilan auf Thermoplaste wie Polyethylen.
- Die Addition von H-Silanen wie Methyltrimethoxysilan an die Kohlenstoff-Doppelbindungen unter Edelmetallkatalyse.
- Umsetzung von Organosilanen mit Präpolymeren. Hierbei wird eine funktionelle Gruppe des Präpolymeren mit einer funktionellen Gruppe des Silans umgesetzt.

[0012] Der vielfach beschrittene und einfachste Weg für den zuletzt genannten Fall ist eine Umsetzung von NCO-Gruppen eines Isocyanat-Präpolymeren mit einem Aminosilan der allgemeinen Formel (5):



[0013] Ferner können entsprechend OH-Gruppen eines Isocyanat-Präpolymeren, aber auch von unterschiedlichsten anderen Polymergrundbausteinen wie z. B. reinen Polyethern mit einem Isocyanatosilan der allgemeinen Formel (6) umgesetzt werden:



[0014] In den allgemeinen Formeln (5) und (6) bedeuten

R<sup>1</sup> Wasserstoff oder einen gegebenenfalls mit Halogen substituierten Alkylrest mit 1 bis 18, insbesondere 1 bis 6 C-Atomen, oder Arylrest mit 6 bis 18, insbesondere 6 bis 10 C-Atomen, A, R und a weisen die vorstehenden Bedeutungen auf.


[0015] Vorzugsweise bedeuten A Trimethylen, R Methoxy, R<sup>1</sup> Phenyl oder einen linearen Alkylrest, wie Ethyl oder Butyl und a hat den Wert 3.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform weist das alkokysilanterminierte Polymer (A) Endgruppen der allgemeinen Formel (7),




auf.

[0017] Dieses kann analog zu den oben beschriebenen Verfahren hergestellt werden durch Umsetzung von NCO-Gruppen eines Isocyanat-Präpolymeren mit einem Aminosilan der allgemeinen Formel (8):



[0019] Ferner können entsprechend OH-Gruppen eines Isocyanat-Präpolymeren, aber auch von unterschiedlichsten anderen Polymergrundbausteinen wie z. B. reinen Polyethern mit einem Isocyanatosilan der allgemeinen Formel (9) umgesetzt werden.



[0020] In den allgemeinen Formeln (7) und (8) und (9) haben R<sup>1</sup>, R, und a die vorstehenden Bedeutungen. Vorzugsweise bedeuten R<sup>1</sup> Phenyl oder ein linearer Alkylrest wie Ethyl oder Butyl und a die Werte 2 oder 3.

[0021] Bei silanterminierten Polymeren (A) mit Endgruppen der allgemeinen Formel (7) hat sich gezeigt, dass diese aufgrund ihrer sehr hohen Reaktivität sehr schwierig nur noch compoundingiert werden können. Dabei führt der Wassergehalt gängiger Füllstoffe und Additive vielfach bereits zu einem Durchgelieren der Masse während der Compoundierung oder zu einer deutlichen Verstrammung, die zu meist kaum noch verarbeitbaren Massen führt. Ferner sind diese Massen hinsichtlich ihrer Lagerstabilität problematisch und können über längere Zeit nicht gelagert werden. Bei der Verarbeitung dieser RTV-1 Mischungen ziehen die Massen so schnell an, dass eine gleichmäßige Verarbeitung unmöglich ist. Der Versuch, diese Massen mit den oben beschriebenen Standard-Wasserrängern zu stabilisieren, führte zu keinem Erfolg.

[0022] Im Gegensatz zu den bisherigen Wasserrängern sind aufgrund der sehr hohen Reaktivität der Silane der allgemeinen Formel (2), (3) und (4), silanterminierte Polymere (A) nach der allgemeinen Formel (7) hinsichtlich der Verarbeitung ausreichend lange stabilisierbar ohne zu gelieren. Die Verarbeitungszeit kann auch hier durch die zugesetzte Silanmenge eingestellt werden. Allerdings sind die Verarbeitungszeiten und die Hautbildungs- und Durchhärtungszeiten deutlich schneller. Damit können nun auch lagerstabile schnelle RTV-1 Massen mit silanterminierten Polymeren (A)

nach der allgemeinen Formel (7) hergestellt werden.

[0023] Als Polymere (A) können auch Polymere mit einem Grundgerüst aus Polydiorganosiloxan und Endgruppen der allgemeinen Formel (1) eingesetzt werden. Vorzugsweise werden dabei Silane der allgemeine Formel (6) an Hydroxyalkyl- oder Aminoalkyl-endständige Siliconöle addiert.

5 [0024] Gängige Siliconpolymere, hergestellt durch Endblockierung von Si-OH-terminierten Siliconölen mit alkoxyfunktionellen Silanen wie Vinyltrimethoxysilan oder Methyltrimethoxysilan sind als weitere Ausführungsform anstelle der Polymere (A) ebenso einsetzbar.

[0025] Als Komponente (B) sind organofunktionelle Silane der allgemeinen Formeln (2), (3) und (4) mit Methylenspacer einsetzbar. Beispiele für derartige Silane sind Aminomethyltrimethoxysilan, Aminomethyl-methyldimethoxysilan, Bis-(trimethoxysilylmethyl)amin, Aminomethyl-triethoxysilan, Aminomethyl-methyldiethoxysilan, Bis-(triethoxysilylmethyl)amin, Phenylaminomethyl-trimethoxysilan, Phenylaminomethyl-methyldimethoxysilan, Butylaminomethyl-trimethoxysilan, Butylaminomethyl-methyldimethoxysilan, Cyclohexylaminomethyltrimethoxysilan, Cyclohexylaminomethyl-methyldimethoxysilan, Methoxymethyl-trimethoxysilan, Methoxymethyl-methyldimethoxysilan, Ethoxymethyl-triethoxysilan, Ethoxymethylmethyldiethoxysilan, Methylcarbamatomethyl-trimethoxysilan, Methylcarbamatomethyl-methyldimethoxysilan, Ethylcarbamatomethyl-triethoxysilan, Ethylcarbamatomethylmethyldiethoxysilan, Chlor-

10 methyl-trimethoxysilan und Chlormethyl-methyldimethoxysilan.  
[0026] Bevorzugt sind dabei Aminomethyl-trimethoxysilan und Aminomethyl-methyldimethoxysilan besonders bevorzugt Phenylaminomethyl-trimethoxysilan, Phenylaminomethyl-methyldimethoxysilan, Methoxymethyltrimethoxysilan und Methoxymethyl-methyldimethoxysilan, Methylcarbamatomethyl-trimethoxysilan, Methylcarbamatomethyl-methyldimethoxysilan, Ethylcarbamatomethyl-triethoxysilan, Ethylcarbamatomethyl-methyldiethoxysilan, die aufgrund ihrer geringeren Basizität keinen zusätzlichen beschleunigenden Einfluss auf die Reaktivität haben.

20 [0027] Auf 100 Gewichtsteile Polymer (A) enthalten die Massen vorzugsweise 0,1 bis 20 Gewichtsteile, besonders bevorzugt 0,5 bis 10 Gewichtsteile, insbesondere 2 bis 6 Gewichtsteile Silane (B).

[0028] Die Massen können als Komponente (C) einen Katalysator zur Aushärtung enthalten. Als Komponente (C) können bevorzugt alle metallorganischen Katalysatoren eingesetzt werden, die bekanntermaßen die Silankondensation fördern. Dies sind insbesondere Zinnverbindungen und Titanverbindungen. Bevorzugte Zinnverbindungen sind Dibutylzinnäurat, Dibutylzinn-diäacetat, Dibutylzinn-bis-acetylacetonat. Bevorzugt Titanverbindungen sind Alkyltitanate wie Tetraisopropyltitanat, Tetrabutyltitanat. Ferner können basische Amine als Kokatalysatoren aber auch soweit geeignet als Katalysator selbst eingesetzt werden. Bevorzugt sind beispielsweise Verbindungen wie 1,8-Diazabicyclo[5,4,0]undec-7-

30 en oder 4-Dimethylaminopyridin. Ferner können auch organische Stickstoffverbindungen eingesetzt werden, die mindestens eine Silylgruppe tragen. Geeignete Basen mit einer Silylgruppe sind beispielsweise aminogruppenhaltige Silane wie Aminopropyl-trimethoxysilan, Aminopropyl-triethoxysilan, Aminomethyl-trimethoxysilan, Aminomethyl-triethoxysilan, Aminoethylaminopropyl-trimethoxysilan, Butylaminopropyl-trimethoxysilan, Butylaminomethyl-trimethoxysilan, Cyclohexylaminomethyltrimethoxysilan, Cyclohexylaminopropyl-trimethoxysilan.

35 [0029] Die Massen können ferner als Komponente (D) an sich bekannte Hilfsstoffe, wie Haftvermittler, Weichmacher, Füllstoffe, Thixotropiermittel, Lichtschutzmittel, Fungizide und Pigmente enthalten, die für den Einsatz in alkoxyvernetzenden einkomponentigen Massen bekannt sind.

[0030] Alle vorstehenden Symbole der vorstehenden Formeln weisen ihre Bedeutungen jeweils unabhängig voneinander auf. In allen Formeln ist das Siliciumatom vierwertig.

40 [0031] Die folgenden Beispiele dienen der Erläuterung der Erfindung ohne diese zu beschränken. Soweit nicht anders angegeben sind alle Mengen- und Prozentangaben auf das Gewicht bezogen, alle Drücke 0,10 MPa (abs.) und alle Temperaturen 20°C.

#### Beispiele

45

#### Herstellung von Isocyanatomethyl-trimethoxysilan

[0032] Ausgehend von Chlormethyltrimethoxysilan wird Methylcarbamatomethyl-trimethoxysilan gemäß bekannter Verfahren (US 3,494,951) synthetisiert.

50 [0033] Dieses wird in ein Quarz-Pyrolyserohr, das mit Quarzwolle gefüllt ist, im Argon-Gasstrom eingepumpt. Die Temperatur im Pyrolyserohr beträgt zwischen 420 und 470°C. Das Rohprodukt wird am Ende der beheizten Strecke mit Hilfe eines Kühlers auskondensiert und gesammelt. Die farblose Flüssigkeit wird durch Destillation unter reduziertem Druck gereinigt. Über Kopf geht bei ca. 88–90°C (82 mbar) das gewünschte Produkt in über 99%iger Reinheit über, während im Sumpf das nicht umgesetzte Carbamat reisoliert werden kann. Dieses wird der Pyrolyse direkt wieder zugeführt.

55 [0034] Ausgehend von 56,9 g (273 mmol) Methylcarbamatomethyltrimethoxysilan werden so 33,9 g (191 mmol) des gewünschten Produkts Isocyanatomethyl-trimethoxysilan in einer Reinheit > 97% erhalten. Dies entspricht einer Ausbeute von 70% d. Th.

#### Herstellung von N-Phenylaminomethyl-trimethoxysilan

60

[0035] 537 g (5,77 mol) Anilin werden in einem Laborreaktor komplett vorgelegt und anschließend mit Stickstoff inertisieren. Man heizt auf eine Temperatur von 115°C auf und tropft 328 g (1,92 mol) Chlormethyl-trimethoxysilan über 1,5 h zu und rührt für weitere 30 Minuten bei 125–130°C nach. Nach einer Zugabe von ca. 150 g des Silans fällt vermehrt Aniliniumhydrochlorid als Salz aus, jedoch bleibt die Suspension bis zum Dosierende gut rührbar. Überschüssig eingesetztes Anilin (ca. 180 g) wird bei gutem Vakuum (62°C bei 7 mbar) entfernt. Anschließend gibt man bei ca. 50°C 65 350 ml Toluol zu und rührt die Suspension für 30 min bei 10°C um Anilinhydrochlorid vollständig zu kristallisieren. Dieses wird anschließend abfiltriert. Das Lösungsmittel Toluol wird im Teilvakuum bei 60–70°C entfernt. Der Rückstand wird destillativ gereinigt (89–91°C bei 0,16 mbar).

# DE 101 39 132 A 1

[0036] Es wird eine Ausbeute von 331 g, d. h. 75,9% der Theorie, erreicht bei einer Produktreinheit von ca. 96,5%. Das Produkt enthält etwa 3,5% N,N-bis-[trimethoxysilylmethyl]-phenylamin als Verunreinigung.

## Herstellung von Methoxymethyl-trimethoxysilan

[0037] 340 g (6,3 mol) Natriummethylat (95%ig) werden in einem mit Stickstoff inertisierten Laborreaktor in 2,5 l Methanol portionsweise gelöst. Dabei heizt sich die Lösung auf 65°C auf. Anschließend tropft man 995 g (5,8 mol) Chlormethyltrimethoxysilan über 1,5 h zu und rührt für weitere 30 Minuten in der Siedehitze. Bei der Zugabe des Silans fällt Natriumchlorid spontan als Salz aus, jedoch bleibt die Suspension bis zum Dosierende gut rührbar. Das ausgefallene Natriumchlorid wird abgesaugt und das Methanol im Teilvakuum bei 40–50°C entfernt. Der Rückstand wird destillativ gereinigt (97–98°C bei 172 mbar).

[0038] Es wird eine Ausbeute von 678,0 g, d. h. 70,3% der Theorie, erreicht bei einer Produktreinheit von ca. 99,5%.

## Beispiel 1

### Vergleichsbeispiel

[0039] 400 g eines Polypropylenglykols mit einem mittleren Molekulargewicht von 8000 g/mol werden mit 23,0 g Isophorondiisocyanat bei 100°C innerhalb von 60 min. polymerisiert. Das erhaltene Polyurethanpräpolymer wird anschließend auf 60°C abgekühlt und mit 12,8 g Phenylaminopropyltrimethoxysilan (erhältlich von CK-Witco unter Silquest® Y-9669) versetzt und 60 min gerührt, bis im IR-Spektrum keine Isocyanatbande mehr zu sehen ist. Das so erhaltene silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 21,0 g Vinyltrimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und innerhalb 0,5 h in einem Laborplantenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 2,0 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt. Ein Teil der Paste wird mit einer Schichtdicke von 5 mm auf einer Teflonplatte aufgerakelt und unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Gummi vernetzt. Dabei werden die Hautbildungszeiten (Tack-free-time) und die Durchhärtung des Probekörpers bestimmt (23°C/50% rel. Luftfeuchtigkeit).

[0040] Ein weiterer Teil der Paste wird in Aluminium-Kartuschen abgefüllt und 4 Tage bei 70°C gelagert. Anschließend wird die Konsistenz geprüft und die Hautbildungszeiten (Tack-free-time) und die Durchhärtung wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 2

[0041] Ein nach Beispiel 1 hergestelltes silanterminiertes Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 21,0 g Methoxymethyltrimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und innerhalb 0,5 h in einem Laborplantenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 2,0 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt.

[0042] Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 3

[0043] Ein nach Beispiel 1 hergestelltes silanterminiertes Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 42,0 g Methoxymethyltrimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und innerhalb 0,5 h in einem Laborplantenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 2,0 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt.

[0044] Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 4

[0045] Ein nach Beispiel 1 hergestelltes silanterminiertes Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 42,0 g Phenylaminomethyl-trimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und innerhalb 0,5 h in einem Laborplantenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 2,0 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 5

### (Vergleichsbeispiel)

[0046] 300 g Desmoseal® LS 2237 (silanterminiertes Polyurethan, erhältlich von der Bayer AG) werden bei ca. 25°C mit 108 g Diisoundecylphthalat, 16,7 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 16,7 g Vinyltrimethoxysilan und 328 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und innerhalb 0,5 h in einem Laborplantenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 2,0 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt.

# DE 101 39 132 A 1

[0047] Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 6

5 [0048] 300 g Desmoseal® LS 2237 werden bei ca. 25°C mit 108 g Diisoundecylphthalat, 16,7 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 16,7 g Methoxymethyltrimethoxysilan und 328 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und innerhalb 0,5 h in einem Laborplantenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 2,0 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 7

15 [0049] 300 g Desmoseal® LS 2237 werden bei ca. 25°C mit 108 g Diisoundecylphthalat, 16,7 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 33,4 g Methoxymethyltrimethoxysilan und 328 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und innerhalb 0,5 h in einem Laborplantenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 2,0 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 8

25 [0050] 300 g Desmoseal® LS 2237 werden bei ca. 25°C mit 108,0 g Diisoundecylphthalat, 16,7 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 16,7 g Phenylaminomethyltrimethoxysilan und 328 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und innerhalb 0,5 h in einem Laborplantenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 2,0 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt.

[0051] Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 9

## Vergleichsbeispiel

35 [0052] 500 g  $\alpha,\omega$ -Aminopropylpolydimethylsiloxan mit einem mittleren Molekulargewicht von 15 000 g/mol werden in einem beheizbaren mit Vakuumpumpe versehenen Laborplantenmischer auf 80°C erwärmt und 0,5 h im Vakuum ausgeheizt. Nach Abkühlung auf 30–35°C werden 16,4 g Isocyanatopropyl-trimethoxysilan (erhältlich von CK-Witco unter Silquest® Y-5187) zugegeben und weiter 30 min. gerührt. Das so erhaltene silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 230 g eines trimethylsilylterminierten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 100 Pa · s, 16,7 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 16,7 g Vinyltrimethoxysilan und 85 g einer hydrophilen pyrogenen Kieselsäure (erhältlich von der Wacker-Chemie-GmbH unter HDK®-V15) versetzt und innerhalb 0,5 h zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 0,75 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 10

50 [0053] Ein nach Beispiel 8 hergestelltes silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 230 g eines trimethylsilylterminierten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 100 Pa · s, 16,7 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 16,7 g Methoxymethyl-trimethoxysilan und 85 g einer hydrophilen pyrogenen Kieselsäure versetzt und innerhalb 0,5 h zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 0,75 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 11

55 [0054] Ein nach Beispiel 8 hergestelltes silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 230 g eines trimethylsilylterminierten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 100 Pa · s, 16,7 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 33,4 g Methoxymethyl-trimethoxysilan und 85 g einer hydrophilen pyrogenen Kieselsäure versetzt und innerhalb 0,5 h zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 0,75 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 12

65 [0055] Ein nach Beispiel 8 hergestelltes silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 230 g eines trimethylsilylterminierten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 100 Pa · s, 16,7 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 16,7 g Phenylaminomethyl-trimethoxysilan und 85 g einer hydrophilen pyrogenen Kieselsäure versetzt und inner-

# DE 101 39 132 A 1

halb 0,5 h zu einer standfesten Paste verarbeitet. Letztlich werden 0,75 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator 10 min. eingemischt. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

## Beispiel 13

5

## Vergleichsbeispiel

[0056] 400 g eines Polypropylenglykols mit einem mittleren Molekulargewicht von 8000 g/mol werden mit 23,0 g Isophorondiisocyanat bei 100°C innerhalb von 60 min. polymerisiert. Das erhaltene Polyurethanpräpolymer wird anschließend auf 60°C abgekühlt und mit 10,5 g Phenylaminomethyl-trimethoxysilan versetzt und 60 min gerührt, bis im IR-Spektrum keine Isocyanatbande mehr zu sehen ist. Das so erhaltene silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 21,0 g Vinyltrimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und in einem Laborpflanzenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Das Produkt geliert bereits bei der Einarbeitung der Füllstoffe.

10

15

## Beispiel 14

## Vergleichsbeispiel

[0057] Ein nach Beispiel 13 hergestelltes silanterminierte Polymer wird wie dort beschrieben compoundiert, unter Verwendung von 63,0 g Vinyltrimethoxysilan. Das Produkt konnte im Laborpflanzenmischer noch zu einer standfesten Paste verarbeitet werden, ist jedoch bei der Herstellung der Prüfkörper spontan ausgehärtet.

20

## Beispiel 15

25

## Vergleichsbeispiel

[0058] 400 g eines Polypropylenglykols mit einem mittleren Molekulargewicht von 8000 g/mol werden mit 12,5 g Isophorondiisocyanat bei 100°C innerhalb von 60 min. polymerisiert. Das erhaltene Polyurethanpräpolymer wird anschließend auf 60°C abgekühlt und mit 19,7 g Isocyanatomethyltrimethoxysilan versetzt und 60 min gerührt, bis im IR-Spektrum keine Isocyanatbande mehr zu sehen ist. Das so erhaltene silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 21,0 g Vinyltrimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und in einem Laborpflanzenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Das Produkt geliert bereits bei der Einarbeitung der Füllstoffe.

30

35

## Beispiel 16

[0059] Ein nach Beispiel 13 hergestelltes silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 21,0 g Methoxymethyltrimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und in einem Laborpflanzenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

40

## Beispiel 17

45

[0060] Ein nach Beispiel 13 hergestelltes silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 42,0 g Methoxymethyltrimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und in einem Laborpflanzenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

50

## Beispiel 18

[0061] Ein nach Beispiel 13 hergestelltes silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 21,0 g Phenylaminomethyl-trimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und in einem Laborpflanzenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

55

60

## Beispiel 19

[0062] Ein nach Beispiel 15 hergestelltes silanterminierte Polymer wird bei ca. 25°C mit 155 g Diisoundecylphthalat, 21,0 g 3-(2-Aminoethyl)-aminopropyltrimethoxysilan, 42,0 g Methoxymethyl-trimethoxysilan und 435 g gefällter und getrockneter Kreide (Wassergehalt < 300 ppm) versetzt und in einem Laborpflanzenmischer zu einer standfesten Paste verarbeitet. Die Hautbildungszeiten (Tack-free-time), die Durchhärtung und die Lagerstabilität wird wie oben beschrieben bestimmt. Die Kennwerte des Produkts sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

65

# DE 101 39 132 A 1

Tabelle 1

Härtungscharakteristik und Lagerstabilität der feuchtigkeitshärtenden Massen

Beispiel	Haut (tack-free) [min]	Durchhärtung [mm/d]	Haut 4d/60°C (tack-free) [min]	Durchhärtung 4d/60°C [mm/d]	Lagerstabilität (Bemerkung)
Bsp. 1 (Vergl.)	60	2-3	35	2	Paste deutlich viskoser
Bsp. 2	40	3	40	2-3	Paste etwas viskoser
Bsp. 3	45	3	40	3	Paste unverändert



# DE 101 39 132 A 1

Beispiel	Haut (tack-free) [min]	Durchhärtung [mm/d]	Haut 4d/60°C (tack-free) [min]	Durchhärtung 4d/60°C [mm/d]	Lagerstabilität (Bemerkung)	
Bsp. 4	50	2-3	45	2-3	Paste unverändert	5
Bsp. 5 (Vergl.)	70	3-4	45	2-3	Paste deutlich viskoser	10
Bsp. 6	60	3-4	55	3-4	Paste unverändert	15
Bsp. 7	65	3-4	65	3-4	Paste unverändert	20
Bsp. 8	65	3-4	55	4	Paste etwas viskoser	25
Bsp. 9 (Vergl.)	15	5-6	5	10-12	Paste deutlich viskoser	30
Bsp. 10	15	6-7	10	6-7	Paste etwas viskoser	35
Bsp. 11	15	6-7	15	6-7	Paste unverändert	40
Bsp. 12	15	6-7	15	6-7	Paste unverändert	45
Bsp. 16	4	> 15	3	> 15	Paste etwas viskoser	50
Bsp. 17	7	> 15	6	> 15	Paste unverändert	55
Bsp. 18	4	> 15	3	> 15	Paste etwas viskoser	
Bsp. 19	6	> 15	5	> 15	Paste unverändert	




## Patentansprüche

1. Alkoxyvernetzende einkomponentige Massen, die  
(A) alkoxyasilanterminiertes Polymer mit Endgruppen der allgemeinen Formel (1)



und

- (B) Silan, das ausgewählt wird aus Silanen der allgemeinen Formeln (2) bis (4)



enthalten, wobei

A ein zweibindiger gegebenenfalls halogensubstituierter Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen,

R eine Methoxy- oder Ethoxygruppe,


X eine Gruppe R''O-, R''NH- oder Halogen,

R'' Wasserstoff, einen gegebenenfalls halogensubstituierten cyclischen, linearen oder verzweigten C<sub>1-18</sub>-Alkyl- oder C<sub>6-18</sub>-Arylrest, oder ein Rest R'-O-CO- oder R'-NH-CO-,

R' einen gegebenenfalls halogensubstituierten C<sub>1-8</sub>-Kohlenwasserstoffrest und

a eine ganze Zahl von 1 bis 3 bedeuten.

2. Massen nach Anspruch 1, bei denen das alkoxysilanterminierte Polymer (A) Endgruppen der allgemeinen Formel (7),



aufweist, wobei

R<sup>1</sup> Wasserstoff oder einen gegebenenfalls mit Halogen substituierten Alkylrest mit 1 bis 18 C-Atomen, oder Arylrest mit 6 bis 18 C-Atomen bedeutet und

R und a die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen aufweisen.

3. Massen nach Anspruch 1 oder 2, welche auf 100 Gewichtsteile Polymer (A) 0,1 bis 20 Gewichtsteile Silane (B) enthalten.

4. Massen nach Anspruch 1 bis 3, welche als Komponente (C) einen Katalysator zur Aushärtung enthalten.

5. Massen nach Anspruch 1 bis 4, bei denen die Polymere (A) ein Grundgerüst aufweisen, das ausgewählt wird aus Polyurethan, Polyether, Polyester, Polyacrylat, Polyvinylester, Ethylen-Olefincopolymer, Styrol-Butadiencopolymer und Polyolefin.

6. Massen nach Anspruch 1 bis 5, bei denen die Polymere (A) ein Grundgerüst aus Polydiorganosiloxan aufweisen.

## STN Karlsruhe

L1 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 2006 THE THOMSON CORP on STN  
 ACCESSION NUMBER: 2003-504944 [47] WPIDS  
 DOC. NO. CPI: C2003-134809  
 TITLE: Alkoxy-crosslinking, one-component moisture-cured materials, used e.g. in elastic sealing materials and adhesives, contain alkoxy-silane-terminated polymers and specified alkoxy-silane compounds.  
 DERWENT CLASS: A18 A28 E11 G03 G04  
 INVENTOR(S): BAUER, A; PACHALY, B; SCHINDLER, W; STANJEK, V  
 PATENT ASSIGNEE(S): (CONE) CONSORTIUM ELEKTROCHEM IND GMBH; (BAUE-I) BAUER A; (PACH-I) PACHALY B; (SCHI-I) SCHINDLER W; (STAN-I) STANJEK V  
 COUNTRY COUNT: 28  
 PATENT INFORMATION:

PATENT NO	KIND	DATE	WEEK	LA	PG	MAIN	IPC
WO 2003014226	A1	20030220	(200347)*	GE	31	C08L101-10	
RW: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE SK TR							
W: CN JP PL US							
DE 10139132	A1	20030227	(200347)			C08G077-38<--	
EP 1414909	A1	20040506	(200430)	GE		C08L101-10	
R: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR							
US 2004181025	A1	20040916	(200461)			C08G077-26	
EP 1414909	B1	20041013	(200467)	GE		C08L101-10	
R: BE DE FR GB NL							
DE 50201325	G	20041118	(200476)			C08L101-10	
JP 2004536957	W	20041209	(200481)		45	C08L101-10	
CN 1538993	A	20041020	(200510)			C08L101-10	

## APPLICATION DETAILS:

PATENT NO	KIND	APPLICATION	DATE
WO 2003014226	A1	WO 2002-EP8019	20020718
DE 10139132	A1	DE 2001-10139132	20010809
EP 1414909	A1	EP 2002-767228	20020718
		WO 2002-EP8019	20020718
US 2004181025	A1	WO 2002-EP8019	20020718
		US 2004-484300	20040120
EP 1414909	B1	EP 2002-767228	20020718
		WO 2002-EP8019	20020718
DE 50201325	G	DE 2002-00201325	20020718
		EP 2002-767228	20020718
		WO 2002-EP8019	20020718
JP 2004536957	W	WO 2002-EP8019	20020718
		JP 2003-519165	20020718
CN 1538993	A	CN 2002-815447	20020718

## FILING DETAILS:

PATENT NO	KIND	PATENT NO
EP 1414909	A1 Based on	WO 2003014226

**THIS PAGE BLANK (USPTO**

STN Karlsruhe

EP 1414909	B1 Based on	WO 2003014226
DE 50201325	G Based on	EP 1414909
	Based on	WO 2003014226
JP 2004536957	W Based on	WO 2003014226

PRIORITY APPLN. INFO: DE 2001-10139132 20010809  
INT. PATENT CLASSIF.:

MAIN: C08G077-26; C08G077-38; C08L101-10

SECONDARY: C08K005-54; C08K005-5419; C08K005-544; C08L083-10

BASIC ABSTRACT:

WO2003014226 A UPAB: 20030723

NOVELTY - Alkoxy-crosslinking, one-component moisture-cured materials containing alkoxy-silane-terminated polymers and specified alkoxy-silane compounds, have improved storage stability without adverse effects on hardening kinetics or hardening quality

DETAILED DESCRIPTION - Alkoxy-crosslinking, one-component materials contain:

(A) alkoxy-silane-terminated polymers with end groups of formula -ASi(R)a(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub> (1) and

(B) silanes of formula XCH<sub>2</sub>Si(R)a(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub> (2), R'N(CH<sub>2</sub>Si(R)a(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub>)<sub>2</sub> (3) or N(CH<sub>2</sub>Si(R)a(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub>)<sub>3</sub> (4).

A = optionally halogen-substituted 1-18C hydrocarbylene;

R = methoxy or ethoxy;

X = R'O-, R'NH- or halogen;

R' = H, optionally halogen-substituted 1-18C alkyl (linear, branched or cyclic) or 6-18C aryl, or R'OC(O)- or R'NHC(O)-;

R' = optionally halogen-substituted 1-8C hydrocarbyl; and

a = 1-3.

USE - For the production of one-component moisture-cured materials such as elastic sealants and adhesives.

ADVANTAGE - The addition of special alkoxy-silanes to one-component polymer-based materials with alkoxy-silane end groups results in improved storage stability without adverse effects on hardening kinetics or hardening quality. Working times can be adjusted by varying the amount of alkoxy-silane added, while tack-free times and cure times are only slightly dependent on the amount. These materials are therefore very well stabilized against large amounts of water (e.g. water from fillers during storage) without adversely affecting their hardening properties.

Dwg.0/0

TECHNOLOGY FOCUS:

WO 2003014226 A1UPTX: 20030723

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Polymers: Polymers (A) have end groups of formula -NR<sub>1</sub>CH<sub>2</sub>Si(R)a(CH<sub>3</sub>)<sub>3-a</sub> (7) .

R<sub>1</sub> = H, optionally halogen-substituted 1-18C alkyl, or 6-18C aryl.

Preferred (A) have a basic skeleton of polyurethane, polyether, polyester, polyacrylate, polyvinyl ester, ethylene/olefin copolymer, styrene/butadiene copolymer, polyolefin or polydiorganosiloxane.

Preferred Materials: The materials contain 0.1-20 parts by weight (pts. wt.) (B) to 100 pts. wt. (A) and also a hardening catalyst

FILE SEGMENT:

CPI

FIELD AVAILABILITY:

AB; DCN

MANUAL CODES:

CPI: A06-A00E; A06-A00E1; A12-A05; A12-R08; E05-E;  
G03-B01

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**